# **CERAN XM 460**



**GRASSO** 



Grasso al sapone di sulfonato di calcio complesso di "NUOVA GENERAZIONE", resistente all'acqua e alle estreme pressioni.

## **IMPIEGHI**

Grasso multiuso resistente all'acqua

Applicazioni industriali severe (carichi elevati, acqua, polveri, temperature elevate...).

- CERAN XM 460 è la NUOVA GENERAZIONE di grassi al sapone di sulfonato di calcio complesso, sviluppati da Total Lubrifiants. Questo nuovo addensante ha caratteristiche migliorate di resistenza all'acqua e alla temperatura, di tenuta al carico e alle velocità elevate oltre alle proprietà anti-corrosione, mantenendo un'eccellente pompabilità.
- CERAN XM 460 è raccomandato per la lubrificazione di tutti gli organi meccanici sottoposti a carichi e temperature elevati, urti e in frequente contatto con l'acqua; le proprietà anti-corrosione rinforzate permettono persino il contatto con l'acqua di mare.
- CERAN XM 460 è altresì raccomandato per la lubrificazione di cuscinetti in siderurgia (colata continua, laminazione a caldo e a freddo), nelle cartiere. E' inoltre idoneo per la lubrificazione delle presse pellettatrici per legno duro. E' destinato inoltre alla lubrificazioni in applicazioni cariche operanti in condizioni severe di esercizio tipiche dell'industria mineraria e delle cementerie (polveri, acqua, carichi elevati, temperatura...).
- CERAN XM 460 è raccomandato per un utilizzo in sistemi d'ingrassaggio centralizzati.
- Si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti. Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia.

# **SPECIFICHE**

● ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2

• DIN 51 502: KP1/2R-25

## VANTAGGI

Grasso multiuso. Carichi elevati. Resistenza all'acqua. Anti-corrosione.

#### **NUOVA GENERAZIONE**

permette l'uso con fattori di velocità (Ndm) elevati.

Assenza di sostanze nocive.

- La NUOVA GENERAZIONE di grassi al sapone di sulfonato di calcio complesso, sviluppati da Total Lubrifiants permette a CERAN XM 460 di avere eccellenti prestazioni anche a livelli di nDm elevati. Questa NUOVA GENERAZIONE mantiene tutti i benefici in termini di protezione contro la corrosione, di durata della vita dei rulli, di tenuta al carico e alla temperatura.
- Eccellenti proprietà anti-corrosione e anti-ossidanti grazie al comportamento singolare dell'addensante al sulfonato d calcio complesso, anche in presenza di acqua marina.
- La NUOVA GENERAZIONE di sapone di sulfonato di calcio complesso permette a CERAN XM 460 di conservare le sue proprietà eccezionali anche in caso di applicazioni a velocità elevate, dove sono normalmente raccomandati grassi alla poliurea o al lito complesso.
- CERAN XM 460 non contiene piombo, né alcun altro metallo pesante considerato nocivo per la salute umana o per l'ambiente.



Industrie

01/08/2014 (annulla e sostiotuisce la versione del 27-11-2013) CERAN XM 460







CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	CERAN XM 460 (valori tipici)
Sapone/Addensante		-	Sulfonato di calcio
			complesso
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1÷2
Colore	Visivo	-	Marrone
Aspetto	Visivo	-	Liscio
Temperatura d'utilizzo		°C	- 25÷180
Viscosità cinematica dell'olio base a 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm²/s (cSt)	460
Stabilità meccanica			
Penetrazione a 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	280÷310
Penetrazione dopo 100.000 urti	ISO 2137	0.1 mm	+21
Shell Roller 100 ore a 80 °C	ASTM 1831 mod.	0.1 mm	0
Shell Roller 100 ore a 80 °C + 10% d'acqua	ASTM 1831 mod.	0.1 mm	-34
Stabilità termica			
Punto di goccia	IP 396	°C	>300
Trasudamento 50 ore a 100 °C	ASTM D 6184	%	1.7
Trasudamento 168 ore a 40 °C	NFT 60-191	%	1.1
Resistenza all'ossidazione a 99 °C ± 0.5 °C			
Caduta di pressione dopo 100 ore	ASTM D942	Psi	5
Caduta di pressione dopo 500 ore		Psi	16
Proprietà anti-corrosione			
EMCOR, acqua distillata	ISO 11007	Quoziente	0-0
EMCOR, acqua marina	ISO 11007	Quoziente	0-0
Corrosione rame, 24 ore a 100 °C	ASTM D 4048	Quoziente	1b
Proprietà anti-usura ed EP			
Test 4 sfere usura (diametro impronta)	ASTM D 2266	mm	0.43
Test 4 sfere carico saldatura	ASTM D 2596	kgf	500
Proprietà a freddo	I.		
Penetrazione a -20 °C	ISO 13737	0.1 mm	95
Pressione di scorrimento a -20 °C	DIN 51 805	mbar	1160
Punto di scorrimento a 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-25
Coppia a -20 °C			
alla partenza	ASTM D 1478	g.cm	890
dopo 1 ora		g.cm	72

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

